

Oto poprawione formatowanie przetłumaczonej karty technicznej:

KARTA TECHNICZNA

TECTACRYL Powłoka dachowa – Nano, połysk 6W017

Opis produktu

Specjalna powłoka na bazie czystego akrylatu o wysokim połysku, przeznaczona do stosowania na skośnych powierzchniach dachowych. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego zapewnia:

- ✓ Doskonałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i środowiskowymi
- ✓ Wysoką odporność na promieniowanie UV
- ✓ Elastyczność i hydrofobowość
- ✓ Paroprzepuszczalność

Spełnia wymagania **VOB DIN 18363** dotyczące odporności na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

✓ Nadaje się do:

✓ Zwietrzałych dachów wykonanych z **betonu, ceramiki i włóknocementu** o wystarczającym kącie nachylenia umożliwiającym odpływ wody.

✗ Nie nadaje się do:

✗ Dachówek **hydrofobizowanych, szklwionych lub angobowanych**.

Uwaga: Woda deszczowa nie powinna być używana do celów użytkowych przez **ok. rok od aplikacji powłoki**.

Przygotowanie podłoża

◆ Podłoże musi być:

- Stabilne, nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
- Dokładnie oczyszczone myjką wysokociśnieniową.
- Wolne od glonów, pleśni i mchów – w razie potrzeby zastosować środek biobójczy.

Uwaga: Dach powinien być **całkowicie suchy** przed malowaniem.

Zalecany system malarski

✓ **Gruntowanie** (dla podłoży chłonnych):

- **TECTACRYL-Tiefgrund** (rozpuszczalnikowy)
- **TECTACRYL Dach-Grund LF** (wodny)

✓ **Warstwa pośrednia:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung – Nano, połysk** (rozcieńczony do **5% wody**).

✓ **Warstwa końcowa:**

- **TECTACRYL Dachbeschichtung – Nano, połysk** (rozcieńczony do **3% wody**).

Dane techniczne

- ✦ **Rodzaj produktu:** Powłoka na bazie czystego akrylatu z efektem Nano-Glide, połysk
 - ✦ **Seria jakościowa:** 6W017
 - ✦ **Temperatura aplikacji:** min. +5°C (nie stosować przy silnym nasłonecznieniu)
 - ✦ **Metody aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk (airless)
 - ✦ **Dysza natrysku:** 0,021 - 0,027 cala, kąt natrysku 40° - 60°
 - ✦ **Ciśnienie natrysku:** 160 - 200 bar
 - ✦ **Zużycie:** 180 - 250 g/m² na warstwę
 - ✦ **Czas schnięcia (20°C, 65% RH):**
- ✓ **Następna warstwa:** po ok. 2 godzinach
- ✓ **Czas schnięcia zależy od warunków atmosferycznych**
- ✦ **VOC:** max. 40 g/l (zgodnie z normą EU 2010)
 - ✦ **Gęstość:** ok. 1,2 g/cm³
 - ✦ **Czyszczenie narzędzi:** Woda
 - ✦ **Przechowywanie:**
- ✓ Zamknięte opakowania przechowywać w **chłodnym, ale niezamarzającym miejscu**.
- ✓ **Okres ważności:** 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Ważne wskazówki

⚠ **Nie stosować w przypadku:**

- ✗ Deszczu, mgły, mrozu lub wilgotności powyżej **80%**.
 - ✗ Silnego wiatru lub intensywnego nasłonecznienia.
 - ✗ Powierzchni pokrytych wodoodpornymi warstwami.
- ✦ **GISCODE:** BSW20
-

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych, jednak wykonawca powinien samodzielnie ocenić przydatność produktu do danego zastosowania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym producenta.

Po wydaniu nowej wersji dokumentu niniejsza wersja traci ważność. **Data wydania: 06/2021**
