
TECTACRYL Dach-Finish 1W0051

Wodnorozcieńczalna powłoka nabłyszczająca

Material

Bezbarwny, wodnorozcieńczalny i niskorozpuszczalnikowy produkt na bazie czystego akrylanu. Powłoki wykonane z TECTACRYL Dach-Finish są odporne na warunki atmosferyczne zgodnie z normą VOB DIN 18363.

Zastosowanie

TECTACRYL Dach-Finish stosuje się głównie jako powłokę nabłyszczającą na **pokrycia dachowe**. Produkt:

- ✓ Nadaje dachówkom **elegancki połysk**
- ✓ Zwiększa **ochronę UV**
- ✓ Poprawia **odporność na warunki atmosferyczne**

Odpowiednie podłoża:

✓ Pokryte dachówki betonowe lub ceramiczne o odpowiednim spadku odprowadzającym wodę.

Nie nadaje się do:

- ✗ Powierzchni hydrofobowych
- ✗ TECTACRYL Nano-Dachbeschichtungen (6W017, 6W027)
- ✦ Dla równomiernej aplikacji zaleca się:
 - Czysty wałek z krótkim runem
 - Gładki wałek piankowy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być **nośne, suche, czyste** i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

♦ Usunąć:

- Luźne, łuszczące się i kruche stare powłoki
- Pleśń, mech i roślinność (mechanicznie oczyścić + zastosować środek biobójczy)

⊘ **Nie myć wodą!** Powierzchnia musi być **dobrze wysuszona** przed aplikacją.

♦ Naprawić:

- Uszkodzenia dachu
- Ubytki w narożnikach

Sposób aplikacji

TECTACRYL Dach-Finish nakłada się w **1–2 warstwach, bez rozcieńczania**.

Dane techniczne

- ◆ **Obszar zastosowania:** na zewnątrz
- ◆ **Typ materiału:** niskorozpuszczalnikowy, na bazie czystego akrylanu
- ◆ **Stopień połysku:** błyszczący
- ◆ **Minimalna temperatura aplikacji:** +5°C
- ⊘ **Nie nakładać przy intensywnym nasłonecznieniu!**

Metody aplikacji

- ✓ Pędzel
- ✓ Wałek
- ✓ Natrysk (w tym **airless**)

Parametry natrysku airless:

- **Dysza:** 0,017 - 0,019 cala
- **Kąt natrysku:** 40° - 60°
- **Ciśnienie:** 90 - 120 bar

Właściwości aplikacyjne

- ✦ **Lepkość:** gotowy do aplikacji
- ✦ **Rozcieńczanie:** woda (zaleca się aplikację bez rozcieńczania)
- ✦ **Zużycie:** ok. 100 ml/m² na warstwę

Czas schnięcia (przy 20°C i 65% wilgotności)

-  **Dotykowo sucha:** 4–6 godzin
-  **Następna warstwa:** po 24 godzinach
- ✦ **Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności i wentylacji!**

⊘ Nie stosować przy:

- Opadach deszczu
- Mgle
- Mrozie
- Wilgotności powyżej 80%

Właściwości fizyczne

- ✓ **Zawartość LZO (VOC):** max. 40 g/l
- ✓ **Gęstość:** ok. 1,0 g/cm³

Pakowanie i przechowywanie

-  **Opakowanie:** 5-litrowe kanistry
-  **Czyszczenie narzędzi:** natychmiast po użyciu wodą
-  **Przechowywanie:** szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w **chłodnym** miejscu bez narażenia na zamarzanie
-  **Trwałość:** ok. 12 miesięcy (w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu)

Ostrzeżenia i utylizacja

 **Zawiera środki konserwujące – szczegóły w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych**

 **Utylizacja:** puste opakowania nadają się do recyklingu

◆ **GISCODE:** BSW20

 **Informacje w tej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowanie produktu.**

 **Wydanie:** 08/2019
